

BASIC

Papier peint intissé à légère structure gaufrée,
destiné à l'impression et à la pose murale.

53 cm LARGEUR DE LÉ	150 g/m² GRAMMAGE	B-s1,d0 CLASSEMENT FEU	CE CONFORMITÉ	FSC® C018791
-------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------	------------------------

CARACTÉRISTIQUES & POSE

- Support intissé dimensionnellement stable.
- Pose par encollage du mur : le lé sec est appliqué sur la paroi encollée, sans temps de détrempe.
- Haute résistance, capacité de pontage des fissures et aptitude à la dépose à sec dans des conditions définies.
- Perméable à la vapeur d'eau selon DIN EN ISO 12572.
- Très bonne résistance à la lumière, y compris en cas d'exposition solaire directe.
- Sans fibres de verre ; caractère intissé marqué.
- Lavable - classement « 2 vagues » selon la fiche fabricant.

COMPOSITION & CONFORT INTÉRIEUR

Les intissés pour revêtements muraux sont des non-tissés humides à base de cellulose et de fibres textiles. Leur structure ouverte laisse circuler l'humidité de l'air et contribue à limiter les conditions favorables au développement des moisissures.

DÉPOSE À SEC

La dépose dépend du support, du type de colle et de la quantité appliquée. L'intissé est déposable à sec dans des conditions définies, notamment sur un support préalablement apprêté et avec une colle adaptée, par exemple « Metylan direct ». Cette propriété n'est pas couverte par un certificat spécifique.

RÉACTION AU FEU

Le revêtement imprimé, utilisé comme revêtement mural, atteint la classe B-s1,d0 selon DIN EN 13501-1 : matériau difficilement inflammable, avec très faible production de fumée et sans gouttelettes enflammées. Cette certification porte sur l'application imprimée en tant que revêtement mural.

INNOCUITÉ

La majorité des matières premières et auxiliaires utilisées pour la fabrication de l'intissé est d'origine naturelle. Aucun métal lourd ou composé de métal lourd, solvant organique, fibre minérale ni formaldéhyde n'est utilisé lors de la production. En usage conforme à sa destination, aucun risque sanitaire au sens du § 30 LFGB n'est attendu.

FIN DE VIE

Les intissés sont exempts de substances considérées comme dangereuses pour l'environnement ou la santé lors de leur élimination. Lors d'une valorisation thermique dans des conditions normales d'exploitation, aucun produit de combustion ou résidu nocif pour l'environnement n'est attendu selon l'étude citée par le fabricant.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Aucune fiche de données de sécurité n'est requise pour ce type de produit selon le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), article 31, et TRGS 220.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

DIN EN ISO 12572 - perméabilité à la vapeur d'eau · DIN EN 15102 - revêtements muraux · DIN EN 13501-1 - classement feu B-s1,d0 · DIN 4102-1 - exigences B1 du support intissé.

RÉFÉRENCES FABRICANT

Rapport MPA NRW n° 230005368 (03/2006) · ABP n° P-MPA-E-06-507 · RAL-GZ 479 (10/2006) · étude TÜV Rheinland (11/1990).